

## Monomix MC45-Anti-A & Monomix MC45-Anti-B 填料产品说明书

### 一、 产品简介

Monomix MC45-Anti-A & Monomix MC45-Anti-B 亲和层析介质为去除血浆中提取的免疫球蛋白 (Ig) 中含有微量 anti-A 和 anti-B 而设计。其以亲水性聚甲基丙烯酸酯为基质，粒径为 45  $\mu\text{m}$ ，粒径更均一，具有良好的物理化学稳定性。Monomix MC45-Anti-A & Monomix MC45-Anti-B 层析介质表面经赛分科技特殊处理，具有更好的亲水性，最大程度地避免了与生物类样品的非特异性吸附。通过专有的表面修饰技术，在亲水性基质表面键合多糖抗原 A/B，得到亲和层析填料。

#### 层析介质特点

- 📖 高结合载量和极好的生物相容性
- 📖 刚性基质可耐受高压和高流速
- 📖 高分辨率、高柱效和高回收率
- 📖 优异的酸碱稳定性
- 📖 高批间重现性、易于放大
- 📖 常规装柱条件下，体积变化小

### 二、 安全

有关本产品安全使用的信息，请参阅安全数据书(SDS)。

### 三、 产品性质及特征参数

#### 3.1 层析介质化学结构与技术参数

Monomix MC45-Anti-A & Monomix MC45-Anti-B 为亲和层析介质，配基为多糖抗原 A/B。结构示意图如图 1 所示，具体产品技术参数见表 1。




图 1. 层析介质配基结构示意图

表 1. Monomix MC45-Anti-A & Monomix MC45-Anti-B 层析介质技术参数

产品名称	Monomix MC45-Anti-A & Monomix MC45-Anti-B
基质	PMA
配基	多糖抗原 A/B
粒径 (μm)	40.0±5.0
静态载量* (/mL 填料)	≥ 2.0 mg IgM (60 min)
pH 稳定性 (操作)	2 - 12
pH 稳定性 (CIP)	1 - 14
工作温度	2 - 8°C
化学稳定性	常规试剂: 常用的水性缓冲液、1.0 M HAC、1.0 M HCl、1.0 M NaOH、6.0 M 盐酸胍、8.0 M 尿素、30% 异丙醇、30% 乙醇、1% SDS、70% 乙醇等常用有机溶剂; 避免接触强氧化剂。
保存条件	具体见“八、产品储存”内容
运输条件	2 - 8°C, 保存于 20% 乙醇
典型应用方向	免疫球蛋白 IgG 中抗体 A&B 去除

\*注: 1. SBC 测试方法: 0.2 g 填料, 上样液为含 3 mg/mL IgM 的 100 mM 醋酸盐缓冲液(pH = 5.5);

### 3.2 Monomix MC45-Anti-A& Monomix MC45-Anti-B 静态载量

填料名称	SBC 载量 (mg/mL)
Monomix MC45-Anti-A	约 3.0
Monomix MC45-Anti-B	约 4.0

## 四、层析柱装柱

层析介质在不同场景下适用不同装柱方法, 实验室装柱方法与规模化生产用装柱有较大差异。

### 4.1 实验室用装柱方法 (内径 ID 6.6 mm ~25 mm 实验室用层析柱)

#### 4.1.1 准备工作:

4.1.1.1 装柱设备及层析柱: 检查蛋白纯化仪 (例如 AKTA Pure 150) 是否正常, 特别是压力检测模块和电导检测模块;

4.1.1.2 装柱液配制: 配制足量的装柱缓冲液 0.1 M NaCl 水溶液; 1.0 M NaCl 水溶液。

#### 4.1.2 置换保存溶剂:

赛分 Monomix MC45-Anti-A&Monomix MC45-Anti-B 填料出厂时保存在 20% 乙醇中, 体积比为 50%, 装柱前需将 20% 乙醇置换为 0.1 M NaCl。快速置换方法: 将填料混合后取所需匀浆液倒入柱管中, 安装好柱头并用 0.1 M NaCl 冲 5.0 CV, 将填料打出至广口瓶中, 添加 0.1 M NaCl 至填料体积比为 50 ~70% 之间, 也可采用沉降的方法置换保存溶剂。

#### 4.1.3 填料匀浆比测算:

将置换好的填料混匀, 取 20 mL 加入到玻璃柱管中, 如 Generik FPLC 10\*400 mm 玻璃柱管, 打开下堵头, 让水漏出, 直至填料沉降高度不再变化, 用直尺测量柱床高度, 计算填料体积, 例如柱床高度为 14 cm, 填料体积则为  $14 \times 0.7854 = 10.9956$  mL, 匀浆比则为 54.98%。也可用在量筒中沉降过夜的方式测算匀浆比, 沉降时间要保持在 14 ~16 h。

#### 4.1.4 填料需求量计算：

$$V_{slurry} = V / P = S \times H \times F / P$$

V:目标柱体积

P:匀浆比

H:目标装柱高度

S:柱管横截面积

F: 压缩系数

H: 装柱高度

例如：内径为10 mm的手动柱横截面积为0.7854 cm<sup>2</sup>，装柱目标高度为20 cm，则填料的需求量为  $V_{slurry} = 0.7854 \text{ cm}^2 \times 20 \text{ cm} \times 1.15 / 54.98\% = 32.9 \text{ mL}$

注：实验室规模、用盐水装柱条件下，填料的用量按照1.15压缩系数\*计算。

#### 4.1.5 具体操作步骤：

4.1.5.1 用移液器吸取 32.9 mL 匀浆液，加入到 Generik FPLC 10\*250 mm-AF 层析柱管中（使用装柱连接环）；

4.1.5.2 开启 100 cm/h 流速，将上柱头拧紧至柱管上，以 100 cm/h、200 cm/h、300 cm/h...线流速压缩填料，每级流速保持 3.0 min，直到柱压达到 3.0 Bar 后保持 15 min，关闭层析系统，然后以 1:1.04 的压缩系数\*（标记的柱床高度为基准）下降柱头至目标高度，装柱完成。

注：

\*1.此处1.15压缩系数为以沉降体积为基准

\*2.此处1.04压缩系数以3 bar压力下的柱体积为基准

## 4.2 柱效测试及评价参考标准

流动相	0.1-0.5 M NaCl
样品	1 M NaCl
样品体积	1-2% CV
流速	60-180 cm/h
检测器	Cond
合格标准	拖尾因子：0.8-1.8 柱效：≥2000 N/m

## 4.3 非理想柱效的解决办法

4.3.1 出现拖尾峰时，解决方法包括：

4.3.1.1 降低浆液浓度：降低填料在总体积占比

4.3.1.2 提高装填流速：增加装柱最高压力

4.3.2 出现前沿峰时，解决方法与拖尾峰相反。

4.3.3 柱效低：重装层析柱，降低测试流速

4.3.4 峰分裂：清洗更换滤片，检查测试样品

4.3.5 层析柱裂开：装柱时提高装柱压力，检查流动相是否脱气，连接柱头时充分排除气泡

## 五、 纯化方法优化简介

在实际纯化过程中，可能会出现以下常见问题，现对常见问题和解决方法给出建议，可根据建议查找和排除相应问题，顺利推进方法开发或者生产。

常见问题	解决方法
运行过程中背压高	1、层析柱筛板堵塞，清洗筛板或更换筛板； 2、填料孔径有污染物堵塞，执行 CIP 操作；
载量低	1、上样条件影响，优化上样条件，推荐上样 pH 为 5.5； 2、装柱不合格，出现早流穿现象，测试柱效和对称性是否正常；
收率低	1、损失在流穿：样品上样过高，减少上样量； 2、上样流速体积不准，校准仪器流速；
CIP 峰高	1、洗脱或者 CIP 不充分； 2、优化洗脱条件、CIP 方案或者更频繁的执行 CIP。

## 六、 在位清洗（CIP）

CIP 的目的是去除柱子上和系统中的顽固结合的杂质、沉淀物或者变性蛋白。这些杂质的累积会影响色谱柱的性能，污染填料。严重的话，会导致柱子堵塞，增加背压。可通过正向或反向的在线清洗来恢复层析柱的性能。常规 CIP 程序可以防止这些杂质在柱子上残留，从而保持色谱柱的载量和分离性能。

具体在线清洗方法应视杂质的特性而定：

### 6.1 普通杂质及常规清洗：

每次实验可用 0.1-0.5 M NaOH 清洗 3-5 CV，NaOH 清洗后建议先用纯水清洗后用平衡液冲洗以快速降低 pH。

### 6.2 疏水性杂质清洗：

可用 3-5 CV 70% 乙醇或 30% 异丙醇进行洗涤。若仍达不到清洗效果可用 0.5 M NaOH+30% 异丙醇强清洗条件清洗。在清洁过程中使用低流速（大约是工作流速的一半）。此外，在高盐缓冲液与有机相溶液替换时中间需要用纯化水冲洗层析柱，以避免盐析出产生沉淀。

### 6.3 其它杂质清洗：

对于层析柱中的沉淀，可以用变性剂（如尿素或盐酸胍）洗涤，再按正常 CIP 条件清洗。

## 七、 灭菌

由于 20% 乙醇或 0.01 M NaOH 保存液不具有杀菌、除热原作用，建议 Monomix MC45-Anti-A&Monomix MC45-Anti-B 在使用前及使用过程中，可以采用 0.5 NaOH 处理 0.5 ~1.0 h 以减少微生物污染风险。

## 八、 产品储存

产品用 20% 乙醇为保存液进行销售。收到填料后请按以下条件进行保存：

### 8.1 未拆封填料：

2-8 °C，整个包装桶密闭保存，有效期 60 个月；

### 8.2 使用后填料：

8.2.1 层析柱保存：2-8°C ，20%乙醇冲洗 3-5 CV 后密闭保存，为了防止乙醇挥发以及微生物滋生，建议每两个月更换一次新鲜的保存液。因有机溶剂、碱、纯化水等对层析柱管材质可能存在影响且层析柱长期保存柱床容易干裂，不建议长期将填料放在层析柱中保存；

8.2.2 层析柱拆卸后填料：拆卸前层析柱需经过常规的再生及灭菌处理步骤，无菌注射用水冲洗 3-5 CV，用保存溶液 20%乙醇冲洗 3-5 CV，取出层析填料置于已经清洗干净并消毒后的包装容器中，加入保存液 20%乙醇使保存液体积与填料体积接近，2-8 °C密闭保存。

## 九、 销毁及回收

由于 Monomix MC45-Anti-A&Monomix MC45-Anti-B 在自然界很难降解，为了保护环境建议采用焚烧处理或者第三方委外处理。

## 十、 产品订购信息

产品名称	类型	粒径	订货号
Monomix MC45-Anti-A	亲和	45 μm	286545990
Monomix MC45-Anti-B	亲和	45 μm	286645990

预装柱规格：4.2 mL、5.0 mL；层析介质包装规格：1.0 L、5.0 L、10 L、50 L



扫码关注公众号

### 公司信息：

苏州赛分科技股份有限公司

联系电话：400-636-8880

官网网站：<http://www.sepax-tech.com.cn/>